

## Laminált padlóburkolatok recsegése

**Alapvetően kis mértékű recsegő hang képződése laminált padlók tekintetében teljesen soha nem zárható ki az úsztatott lerakási mód miatt.**

- A szokásos mértéken felüli hangosságban jelentkező recsegés tapasztalataink szerint a lefektetett padlófelület mozgásától függő feszültségre, illetve a fogadó aljzat kialakítására alapozódik.
- A laminált padlóburkolat több, mint 85%-ban higroszkópikus (nedvszívó) fa alapanyagból áll. A recsegés indikátor (jelzés) arra, hogy az anyag kiterjedése és összehúzódása akadálytalanul nem tud végbemenni, illetve a padlóburkolat nem fekszik fel tisztán a fogadó aljzatra.

**A túlzott recsegés elkerülése érdekében a következő pontokat a termékünk beépítése és a használata során feltétlenül be kell tartani, figyelembe kell venni:**

- Párazáró réteg (minimum 0,2 mm vastag, primer PE fólia) beépítése a padlóburkolat alá ásványi alapú fogadó aljzat esetén.
- Az előírt 15 mm széles, körbefutó működési légrés (dilatációs hézag) kialakítása minden csatlakozó rögzített épületelem tekintetében. (falak, csövek, oszlopok, ajtótokok, küszöbök, stb.)
- A dilatációs hézagokat semmilyen tömítőanyaggal (akril, szilikon, stb.) kitölteni nem szabad, és a hézagnak szabadnak és szennyeződésektől mentesnek kell maradnia.
- A különböző helyiségeket megfelelő dilatációs profillal egymástól el kell választani.
- Nagy felületeket (szélességben 8 m-nél, hosszúságban 10 m-nél nagyobb felületek) fizikailag meg kell osztani.
- Kerülni kell a nem megfelelő klimatikus állapotokat. (Megfelelő klíma 50-60% relatív páratartalom 20-22 Celsius fok mellett.)
- Kerülni kell a padlóburkolatok nehéz tárgyakkal történő pontszerű rögzítését. (akvárium, nehéz szekrények, kandalló, stb.)
- Óvni kell a padlóburkolatot külső nedvesség hatásától. (csak ködnedves törülköendő alkalmazása tisztításakor, kiömlő folyadékot a felületről azonnal el kell távolítani.)
- A fogadó aljzat síktól való eltérése nem haladhatja meg a 3 mm/m-es értéket.
- Legalább 48 órán keresztül kondicionálni kell a padlóburkolatot bontatlan csomagolásban, fektetve, egymásra rakásolva a csomagokat a burkolásra kerülő helyiségben.
- Megfelelő minőségű lépés- és kopogás zaj csökkentő réteg elhelyezése a laminált padlóburkolat alatt. (Kaindl padlóalátétrendszer; vagy párazáró fólia + XPS alátétlemez 2-5 mm vastagságban, melynek sűrűsége min. 53 kg/m<sup>3</sup>; melegvízes padlófűtés esetén párazáró fólia + 2 mm vastag tekerccses parafa.

**Amennyiben a laminált padlóburkolat tisztán és feszültségmentesen a fogadó aljzatra felfekszik, akkor tapasztalataink szerint túlzott recsegő hang képződése a fent részletezett előírások maradéktalan betartása esetén nem fordul elő.**

Ennek az útmutatónak az utasításai és adatai a technika jelenlegi állásának felelnek meg. Ezen információk a tájékoztatást és a nem kötelező jellegű irányelveket képviselik. Mindezek következtében ezen információk nem képezhetik szavatossági igény alapját.